

Termékáttekintés - Fedőbevonatok

Szegmens	Kültér		Beltér			
Termék	CONIPUR 2200	CONIPUR 2210	CONIPUR 67	CONIPUR 3202 W	CONIPUR 3210 W *	CONIPUR 3240 W **
	oldószeres		oldószeres	oldószermentes, vizesbázisú, emissziószegény		
	Szórással felhordva		Hengerezve 10-12 mm szálhosszúságú mikroszálás hengerrel			
		csúszásmentes			legalacsonyabb emisszió*	kevésbé rugalmas**
Körülbelüli anyagszükséglet	0.3 kg/m ² 2 rétegben		0.15 kg/m ²	0.13 kg/m ²		
Keverési arány	100 : 19		4 : 1	10 : 1	12.5 : 1	4 : 1
Sűrűség (keverék) g/cm ³ - körülbelüli érték	1.2		1.3	1.2	1.2	1.2
Vízkötés (keverék) MPas - körülbelüli érték	kb. 1500		500 +/- 100	450 +/- 100	250 +/- 100	850 +/- 100
Fazékidő 23°C-on (perc) - körülbelüli érték	60		60	60	60	45
Porszáraz felület 23 °C-on (óra) - körülbelüli érték	1		4	4		
Tapintható száraz felület 23 °C-on (óra) - körülbelüli érték	5		10	10		
Átvonhatósági idő *** 23 °C-on (óra)	leghamarabb	24	24	12		
	legkésőbb	72	72	24		
Mechanikailag terhelhető 23°C-on (nap)	5		7	7		
Környezeti és bedolgozási hőmérséklet	minimum	10°C	10°C	10°C		
	maximum	50°C	30°C	30°C		
Levegő maximális páratartalma	80%		80%	80%		

* CONIPUR 3210 W

** CONIPUR 3240 W

*** Átvonhatósági idő

még kevesebb károsanyagot tartalmaz, így a **CONIPUR HG premium** rendszer kibocsátása még tovább csökken a felületelasztikus **CONIPUR AE XT** és a **CONIPUR AE XT FL** rendszerekben a CONIPUR 248, vagy CONIPUR 249 FL/1 szívósan rugalmas bevonatot kell alkalmazni - ideális többcélú, multifunkcionális sportcsarnokokhoz, nagy mechanikai igénybevételre - **Figyelem:** külön információ a színekre !

Az az időkeret, amin belül a két rétegű felhordásnál (ha ez szükséges) a második réteg fedőlakkot **fel kell hordani** - egyébként tapadási problémák léphetnek fel. Az idő túllépése esetén a felületet át kell csiszolni, majd meg kell tisztítani.

Alternatív fedőbevonatok "AB"

CONIPUR 2200 AB, CONIPUR 2210 AB

CONIPUR 3202 W AB, CONIPUR 3210 W AB

CONIPUR 3240 W AB

Minden "AB" változat az ISO 22196:2011 szabvány szerint tesztelve. Csökkentik a kórokozók talajon keresztüli terjedésének kockázatát, és nem biztosítanak táptalajt a mikroorganizmusoknak.

Az AB-típusok azonos mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek mint a standard termékek, és azonos a bedolgozásuk is.

Minden érték hozzávetőleges, és a megadott minimum és maximális értékeken belül változik.

Ezek olyan irányértékek, amelyeket **nem** szabad felhasználni a specifikációkhoz.

További információk a következő oldalon találhatóak.

High Performance Flooring
Sport | Decorative | Industrial | Playground

Termékáttekintés - Fedőbevonatok

további információk

Kültér - Atlétikai & Multifunkciós pályák

A fedőbevonatok alapvetően a [spricc burkolatokhoz](#) ajánlottak. A spricc bevonatok [nem UV-satbilak](#) és krétásodhatnak. A standard vörös és a zöld színben az anyag fényességi szintje csak kis mértékben változik, míg pl. a kék és szürke színeknél erős színváltozás léphet fel.

Az EPDM burkolatoknál, vagy a beszórt felületű burkolatoknál is előnyt jelent a fedőbevonat - lásd ismertető kiadványunkat.

Hasznos kiadványok [Fedőbevonatok - ismertető](#)
[Bedolgozási útmutató fedőbevonatokhoz](#)

Beltér - Sportcsarnok burkolatok

A beltéri önterülő bevonatok [nem UV-stabilak](#), ezért minden esetben fedőbevonattal kell ellátni.

Hasznos kiadványok [Beltéri színek és felületek](#)
[Beltéri fedőbevonatok színválasztéka](#)
[Beltéri CONIPUR 3240 W fedőbevonat - színválaszték](#) (nem azonos a Beltéri fedőbevonatok színválasztéka - kiadvánnyal)

További információk a megfelelő termék adatlapokban található.

<p>CONICA AG bedolgozására Industriestrasse 26 8207 Schaffhausen Schweiz</p>	<p>Tel.: + 41 52 644 3600 Fax: + 41 52 644 3699</p>	<p>A műszaki adatlap tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel egyrészt az aljzatok sokféleségére, és az eltérő helyszíni körülményekre, másrészt arra tekintettel, hogy a termékek alkalmazására, nincs ráhatásunk, ezért a vásárló vagy felhasználó nem mentesül azon kötelezettsége alól, hogy saját felelősségére tesztelje a termékeket az adott célra való megfelelésre vonatkozóan.</p> <p>Bármilyen általunk adott szóbeli vagy írásos javaslatunk nem kötelező érvényű, és nem vállalunk érte felelősséget.</p>
---	--	---

Ezen adatlap közzétételével a termékkel kapcsolatos minden korábban kiadott információk már nem érvényesek. A CONICA adatlapok rendszeresen frissítésre kerülnek, azonban a felhasználó felelőssége az aktuális verzió beszerzése. A regisztrált felhasználók bármikor letölthetik honlapunkról az aktuális adatlapot. Kérésre szívesen elküldjük.

High Performance Flooring
 Sport | Decorative | Industrial | Playground