

Termékáttekintés - Gyorsítók és higítók

Alapvetően minden termékünk a gyártáskor úgy van beállítva, hogy gyorsító használata **nem szükséges**. Ezért gyorsítót **csak kivételes esetben** kell alkalmazni.

Kivételes esetek: kivitelezés hideg időben. Kötőanyagoknál: kivitelezés alacsony levegő páratartalomnál.

Bevonatok / Fedőlakkok / Vonalazó festékek: ha nem a teljes kiszerezési mennyiség kerül bedolgozásra (javításoknál)

Figyelem: magas adagolás esetén az anyag bedolgozási ideje nagyon lerövidülhet és a bedolgozása csak nehezen, vagy már egyáltalán nem lesz lehetséges.

Gyorsító	Accelerator 10 Beschleuniger 10	Accelerator 15 Beschleuniger 15	Accelerator 12 Beschleuniger 12	Accelerator 16 Beschleuniger 16
ajánlott				
Kötőanyagokhoz	✓✓	✓✓	✓✓	∅
Bevonatokhoz	✓	✓	✓	✓✓
Oldószeres fedőlakkokhoz és vonalazó festékekhez	∅	∅	∅	✓✓
Irányérték *** a mennyiséget - a helyszínen ellenőrizni kell				
Kötőanyag	0.1 - 0.2 %	1%	0.1 - 0.5 %	∅
Bevonatok (2-komponensű)	0.01 - 0-02 %	0.1 - 0.2 %	0.01 - 0-02 %	0.1 - 0.5 %
Oldószeres fedőlakkok és vonalazó festékek	∅	∅	∅	0.05 - 0.1 %
		az Accelerator/Beschleuniger 10 hígított változata		
Kiszerezési egység	5 kg - kanna	5 kg - kanna	3 kg - kanna 190 kg - hordó	5 kg - kanna
	nincs hatással a kötőanyagok UV stabilitására.			
	A fedőbevonatok túl fényessé válnak ezeknek a gyorsítóknak a használatakor!			

✓✓ nagyon alkalmas ✓ alkalmas ∅ nem alkalmas

******* a szükséges mennyiség a helyi éghajlati viszonyoktól függ, ezért azt a helyszínen kell meghatározni.

Alkalmazás

Kötőanyag a gyorsítót alaposan összekeverjük a kötőanyaggal, majd hozzáadjuk a granulátumot és összekeverjük a kötőanyaggal

Bevonatok Először a gyorsítandó termék A és B komponenseit addig keverjük, amíg homogén keveréket nem kapunk, majd hozzáadjuk a gyorsítót és újra homogénné keverjük.

Oldószeres fedőbevonatok és vonalazó festékek a gyorsítót összekeverjük az A komponenssel, majd hozzáadjuk a B komponenszt, és addig keverjük, amíg a keverék homogénné válik.

Valamennyi érték hozzávetőleges, és az adott helyszíni körülményektől függ.

*A fenti információk tapasztalatainkon és saját kutatásainkon alapuló **ajánlásokként értelmezendők**. **Nem jelentenek garanciát** és nem kötelező érvényűek.*

Termékáttekintés - Gyorsítók és higítók

Alapvetően minden termék úgy van beállítva a gyártáskor, hogy **higító** használata **nem szükséges**. A higító csökkenti a termékek viszkozitását. (folyósabbá válik az anyag)

A higító csak oldószeres anyagokhoz ajánlott. A **vizes bázisú** anyagok **vízzel** hígíthatók.

Figyelem: ha az adagolás túl magas, a termékek fedőképessége csökkenhet

Higítók	Verdünner 20	Verdünner 21	Verdünner 32
ajánlott oldószeres vonalazófestékekhez	✓	✓	✓
oldószeres spriccbevonatokhoz	✓	✓	✓
oldószeres fedőbevonatokhoz / vonalazófestékekhez	✓	✓	✓
Irányérték *** a mennyiséget - a helyszínen ellenőrizni kell	1 - 5%	1 - 5%	1 - 5%
		tisztítószerként is alkalmazható a még ki nem kötött CONIPUR termékekhez.	
Kiszerezési egység	16.5 kg - kanna	170 kg - hordó	5 kg - kanna

✓ alkalmas, ∅ nem alkalmas

*** a szükséges mennyiség a helyi éghajlati viszonyoktól függ, ezért azt a helyszínen kell meghatározni.

Alkalmazás

Thinner / Verdünner 20 és
Thinner / Verdünner 32

Először az A és B komponenseket homogén állapotig összekeverjük, majd hozzáadjuk a higítót és újra összekeverjük.
Ha nem érte el a kívánt viszkozitást, ismét higítót kell hozzáadni és újra össze kell keverni.

Thinner / Verdünner 21

A spricanyagot a termék adatlapjában leírtak szerint elő kell készíteni, és az EPDM granulátummal össze kell keverni.
Ezt követően kell a Verdünner 21 higítót hozzákeverni, a kívánt viszkozitás eléréséig.

Valamennyi érték hozzávetőleges, és az adott helyszíni körülményektől függ.

A fenti információk tapasztalatainkon és saját kutatásainkon alapuló ajánlásokként értelmezendők. Nem jelentenek garanciát és nem kötelező érvényűek.

CONICA AG
26
8207 Schaffhausen
Schweiz

Tel.: + 41 52 644 3600
Fax: + 41 52 644 3699
info@conica.com
www.conica.com

A műszaki adattal tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel egyrészt az aljzatok sokféleségére, és az eltérő helyszíni körülményekre, másrészt arra tekintettel, hogy a termékek alkalmazására, bedolgozására Industriestrasse nincs ráhatásunk, ezért a vásárló vagy felhasználó nem mentesül azon kötelezettsége alól, hogy saját felelősségére tesztelje a termékeket az adott célra való megfelelésre vonatkozóan.
Bármilyen általunk adott szóbeli vagy írásos javaslatunk nem kötelező érvényű, és nem vállalunk érte felelősséget.

Ezen adattal közzétételével a termékkel kapcsolatos minden korábban kiadott információk már nem érvényesek. A CONICA adatlapok rendszeresen frissítésre kerülnek, azonban a felhasználó felelőssége az aktuális verzió beszerzése. A regisztrált felhasználók bármikor letölthetik honlapunkról az aktuális adatlapot. Kérésre szívesen elküldjük.