

BESCHLEUNIGER 12 / ACCELERATOR 12

Amin katalizátor CONIPUR termékekhez

Termékleírás

A BESCHLEUNIGER 12 egy nagyon aktív, tiszta, tercier amin bázisú katalizátor (kötésgyorsító), mely már kis mennyiségben is meggyorsítja a PUR folyékony műgyanta anyagok reakcióját.

Alkalmazási terület

Az BESCHLEUNIGER 12 lerövidíti az 1 és 2 komponensű CONIPUR termékek feldolgozási idejét és kikeményedését.

A BESCHLEUNIGER 12 különösen alkalmas a 2 komponensű PUR termékek (pl. CONIPUR 2400, 6300, 208, 210, 220, 220 FL, 221, 222, 224 (N1), 248, 249 FL) vagy nedvességre keményedő kötőanyag termékek (pl. CONIPUR 216, 217, 7310, 4020, 322, 324, 326) gyorsítására is.

A szükséges adagolási mennyiség a hőmérséklettől függ és a [helyszínen próba](#) alapján kell meghatározni.

Ha más CONIPUR termékeket kell utólag gyorsítani, vagy speciális helyi feltételek vannak, kérjük forduljon műszaki osztályunkhoz.

Tulajdonságok

A BESCHLEUNIGER 12 sárgás színű folyadék, amely alacsony viszkozitása miatt könnyen bekeverhető minden PUR alapú rendszerbe.

Műszaki adatok

Sűrűség	23 °C-on	g/cm ³	kb. 1.03
Viszkozitás	23 °C-on	mPas	kb. 700
Gyulladáspont		°C	> 110
Oldhatóság	vízben	g/l	< 1
	szerves oldószerekben	g/l	∞

A fenti adatok irányértékek és nem használhatók műszaki előírások alapjául!

Felhasználási útmutató

A BESCHLEUNIGER 12 gyorsítót **homogéne**n a PUR kötőanyagba keverjük, majd a ragasztandó anyaggal (pl. gumi-granulátum) összekeverjük.

A 2 komponensű PUR termékek esetében először homogénre kell keverni a két komponenst, majd hozzáadni a BESCHLEUNIGER 12 gyorsítót.

Adagolási mennyiség

A BESCHLEUNIGER 12 szükséges adagolási mennyisége nem csak a gyorsítandó terméktől függ, hanem a **hőmérséklettől** és a **levegő páratartalmától** is, és **helyszíni próbával** kell meghatározni.

A legtöbb esetben az adagolás irányadó értékét az adott termékek műszaki adatlapja tartalmazza.

Vigyázat: nagy dózisek esetén a feldolgozási idő olyan mértékben lerövidülhet, hogy az anyag felhordása nehézkesé vagy lehetetlenné válik.

A nedvességre keményedő termékekhez, például kötőanyagokhoz a hozzáadott gyorsító mennyiségek **irányadó értéke** 0,1 - 0,2%.

A 2 komponensű PUR termékekhez hozzáadott gyorsító mennyiségek kb. 0,01 - 0,02% körül mozognak. Ezért itt egy hígított változat, a BESCHLEUNIGER 15 használata javasolt a túladagolás elkerülése érdekében.

A CONIPUR termékeket úgy tervezték, hogy az építés helyén általában nincs szükség kötésgyorsításra.

Az utógyorsítást **csak** alacsony **hőmérsékleten**, rendkívül alacsony **levegő páratartalom** mellett (kötőanyagná!), vagy egy kanna részmenyiségének feldolgozásakor szabad megfontolni, például javítási célból.

Kiszerezés

A BESCHLEUNIGER 12 gyorsító 3 kg-os kannában kapható.

Szín

sárgás

Tárolás

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, száraz helyen, 5 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolható.

A kannákat óvni kell a közvetlen napsugárzástól és kerülni kell az előírt tárolási hőmérséklet alatti tárolást.

Az anyag felhasználása előtt kérjük, ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt.

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A feldolgozás során szükséges védelmi intézkedések, valamint a szállításra és a hulladékkezelésére vonatkozó előírások megtalálhatók a termék biztonsági adatlapjában.