

BESCHLEUNIGER 16 / ACCELERATOR 16

Fémkomplex katalizátor CONIPUR termékekhez

Termékleírás

A BESCHLEUNIGER 16 egy nagyon aktív, tiszta, komplex fémvegyület alapú katalizátor (kötésgyorsító), mely már kis mennyiségben is meggyorsítja a PUR folyékony műgyanta anyagok reakcióját.

Alkalmazási terület

Az BESCHLEUNIGER 16 lerövidíti az 2 komponensű CONIPUR termékek feldolgozási idejét és kikeményedését.

A BESCHLEUNIGER 16 különösen alkalmas a nedvességre térhálósodó PUR bázisú termékek reakciójának (pl. 2 komponensű CONIPUR 106 (N), CONIPUR 67, CONIPUR 3100, CONIPUR 8150) gyorsítására.

A szükséges adagolási mennyiség a **hőmérséklettől függ** és a helyszínen próba alapján kell meghatározni.

Ha **más CONIPUR termékeket** kell utólag **gyorsítani**, vagy speciális helyi feltételek vannak, kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.

Tulajdonságok

A BESCHLEUNIGER 16 sárgás színű folyadék, amely alacsony viszkozitása miatt könnyen bekeverhető minden PUR alapú rendszerbe.

Technische Daten

Sűrűség	20 °C-on	g/cm ³	kb. 1.05
Viszkozitás	23 °C-on	mPas	kb. 900
Gyulladáspont		°C	> 100
Oldhatóság	vízben	g/l	< 1
	szerves oldószerekben	g/l	∞

A fenti adatok irányértékek és nem használhatók műszaki előírások alapjául!

Felhasználási útmutató

A BESCHLEUNIGER 16 gyorsítót **homogéne**n a 2 komponensű CONIPUR termék **A** komponenséhez keverjük, és csak ezt követően kell hozzáadni a B komponenst.

Adagolási mennyiség

A BESCHLEUNIGER 16 szükséges adagolási mennyisége nem csak a gyorsítandó terméktől függ, hanem a **hőmérséklettől** és a **levegő páratartalmától** is, és **helyszíni próbával** kell meghatározni.

A legtöbb esetben az adagolás irányadó értékét az adott termékek műszaki adatlapja tartalmazza.

Vigyázat: nagy dózisok esetén a feldolgozási idő olyan mértékben lerövidülhet, hogy az anyag felhordása nehézkessé vagy lehetetlenné válik.

A hozzáadott gyorsító mennyiségek **irányadó értéke** 0,05 - 0,1 %.

A CONIPUR termékeket úgy tervezték, hogy az építés helyén általában nincs szükség kötésgyorsításra.

Az utógyorsítást **csak alacsony hőmérsékleten**, extrém alacsony **levegő páratartalomnál**, vagy egy kanna részmenységének feldolgozásakor szabad megfontolva alkalmazni, például javítási célból.

Kiszerezés

A BESCHLEUNIGER 16 gyorsító 5 kg-os kannában kapható.

Szín

sárgás

Tárolás

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, száraz helyen, 5 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolható.

A kannákat óvni kell a közvetlen napsugárzástól és kerülni kell az előírt tárolási hőmérséklet alatti tárolást.

Az anyag felhasználása előtt kérjük, ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt.

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A feldolgozás során szükséges védelmi intézkedések, valamint a szállításra és a hulladékkezelésre vonatkozó előírások megtalálhatók a termék biztonsági adatlapjában.

CONICA AG Industriestrasse 26 8207 Schaffhausen Svájc	Tel.: +41 52 644 3600 Fax: +41 52 644 3699 info@conica.com www.conica.com	Az adatlap tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel a különböző alépítményekre és az eltérő helyszíni körülményekre, másrészt azon tény miatt, hogy a termék alkalmazása és bedolgozása a befolyásunkon kívül esik, ezért a vevő vagy felhasználó nem mentesül azon kötelezettsége és saját felelőssége alól, hogy ellenőrizze a termék alkalmasságát az adott felhasználási területre. Bármilyen általunk adott szóbeli vagy írásos javaslatunk nem kötelező érvényű, és nem vállalunk érte felelősséget.
<p><i>Ezen adatlap közzétételével a termékkel kapcsolatos minden korábban kiadott információk már nem érvényesek. A CONICA adatlapok rendszeresen frissítésre kerülnek, azonban a felhasználó felelőssége az aktuális verzió beszerzése. A regisztrált felhasználók bármikor letölthetik honlapunkról az aktuális adatlapot. Kérésre szívesen elküldjük.</i></p>		