

CONICA fedőlakk parkettára

Parketta – Sportcsarnok burkolatok

A parkettának a sportcsarnokokban nagy hagyománya van. Ezt a felület-elasztikus megoldást szinte kizárólag felnőtt sportoláshoz használják, mivel túl kemény, különösen a gyerekeknek, annak ellenére, hogy nagy erőelnyelő értéke van. Ennek oka az esés esetén a talajra ható erő eloszlása. A felület-elasztikus padlók esetén a fellépő erő nagy területen oszlik el. A felnőttek számára egy ilyen padló nagyon jó stabilitást és tartást biztosít.

A fa természetes anyag, amelyet védeni kell a mechanikai sérülésektől és a víz behatolásától. Ezért a parkettát általában fedőlakkal vagy megfelelő olajjal átvonják. Ez a védőréteg a sportparketta tényleges kopórétege.

Megfelelő kopóréteg esetén a parketta lecsiszolható és újralakkozható.

CONICA fedőlakkok

A vizesbázisú szintelen fedőlakkjainkat parketta fedőbevonataként saját laboratóriumunkban teszteltük:

Termék	CONIPUR 3202 W	CONIPUR 3210 W	CONIPUR 3240 W
	oldószermentes, vizesbázisú, alacsony emissziójú		
Fényességi fok 85°-nál EN ISO 2813 szerint	12.8 GE	12.9 GE	12.0 GE
Súrlódási tényező a DIN V 18032-2 szerint (hővezetőlegesség értékek)	0.52	0.52	0.35
Tapadás (keresztvágás)	jó	megfelelő	nagyon jó
Karcállóság (hővezetőlegesség értékek)			
A2 (0.75 mm vágóél)	8 N	6 N	14 N
A3 (1.0 mm vágóél)	17 N	15 N	20 N

Ezeket az értékeket belső laborunkban mértük, és a helyszínen eltérhetnek - ezért garanciát nem vállalunk rá.

Tapadás: Értékelés belső vizsgálat után (mechanikai igénybevétel és keresztvágás)
 Karcállóság a DIN 55656 szerint: Newton-ban (N) kifejezett erő, amely a felület károsodásához szükséges.

Megjelenés

CONIPUR 3240 W (2-szer lakkozott)



CONIPUR 3202 W (2-szer lakkozott)



CONIPUR 3210 W (2-szer lakkozott)



Nagyobb képek az utolsó oldalon találhatóak.

CONICA fedőlakk parkettára

Ezen belső tesztek alapján a CONIPUR 3202 W és a CONIPUR 3240 W a legmegfelelőbb termék portfóliónkból parketta fedőlakkozására.

A karcállóság és a tapadás szempontjából mechanikailag a legerősebb fedőlakk a CONIPUR 3240 W, de ez simább (csúszósabb), mint a CONIPUR 3202 W.

Felhasználás

Betartandó:

- Csiszolás előtt javítson ki minden sérülést
- Szobahőmérséklet 15-25°C (feldolgozás és kikeményedés előtt/közben)
- Kerülni kell a közvetlen napsugárzást és a huzatot



Új, kezeletlen parketta / lelakkozott parketta / régi parketta:

- csiszolás 120-as csiszolópapírral, por leporszívózása / feltörlés nedves ruhával / teljesen száradni hagyni
- körülbelül 120 g/m² fedőlakk felhordása
- keményedni hagyni (körülbelül 1 nap)
- csiszolás 280-as csiszolópapírral, por leporszívózása / feltörlés nedves ruhával / teljesen száradni hagyni
- ismételt lakkozás körülbelül 120 g/m²-rel

Ha harmadik fedőlakkra van szükség: a fentiek szerint hagyja a 2. lakkréteget megkeményedni körülbelül egy napig, csiszolja meg újra 280-as csiszolópapírral, porszívózza le a csiszolóport, törölje le nedves ruhával. Miután a padló teljesen megszáradt, lakkozza le körülbelül 120 g/m²-rel.

A harmadik fedőlakk nincs hatással a csúszósúrlódási tényezőre vagy a karcállóságra, csak a fényesség mértéke valamivel magasabb (fényesebb).

A feldolgozásról további információkat a megfelelő termék adatlapokon talál.

A BONA HD parketta lakkon a tapadás (gyakran használt lakk parketta esetén) is teljes mértékben megfelelő.



A fenti információk tapasztalatainkon és saját kutatásainkon alapuló ajánlásként szolgálnak. Nem jelentenek garanciát és nem kötelező érvényűek.

Értékesítési csapatunk készséggel válaszol minden további kérdésére

Az Ön CONICA csapata

CONICA fedőlakk parkettára

CONIPUR 3240 W (2-szer lakkozott)



CONIPUR 3202 W (2-szer lakkozott)



CONIPUR 3210 W (2-szer lakkozott)

