

CONIFLOOR IET ESD

(Ipari epoxi texturált ESD)

Kemény, elektrosztatikusan tömegében vezetőképes (sókomplexektől és szálaktól mentes) epoxi bázisú ESD strukturbevonat, vékonyrétegű és gazdaságos, könnyű és közepes mechanikai terhelésekhez, ESD védelmi területekhez (EPA) az EN 61340-5-1 szabvány követelményei szerint, beltérben



1	Alapozó
2	Nullás lehúzás, opcionális
3	Vezetőréteg részszalaggal, opcionális
4	Tömegében vezetőképes ESD strukturbevonat

Rendszerfelépítés és anyagszükséglet

RÉTEG	TERMÉK	ANYAGIGÉNY (kg/m ²)	KVARC / TÖLTÉS (kg/m ²)	BEDOLGOZÁS	
1	Alapozás erősen nedvszívó és porózus aljzatoknál szükség szerint 2 rétegben felhordva*	CONIFLOOR EP 110 / vagy CONIFLOOR EP 112 / vagy CONIFLOOR EP 116LE	0,3 – 0,5 *2. réteg szükség szerint vagy nullás lehúzás	nincs*	Gumilehúzó / henger / kefe *Kvarcbeiszórás csak az átvonhatósági idő túllépése esetén kell, azután csiszolás vagy kiegyenlítés szükséges
2.1	Nullás lehúzás / Kiegyenlítés (opcionális)	CONIFLOOR EP 110 / vagy CONIFLOOR EP 112 / vagy CONIFLOOR EP 116LE töltve 01/03 kvarccal	0,6 – 1,0 kvarc 01/03 keverési arány 1:0,5 - 1:1	nincs*	Simító / sima gumibetét / fogazott gumibetét / fogazott spatula *Kvarcbeiszórás csak az átvonhatósági idő túllépése esetén kell, azután csiszolás vagy kiegyenlítés szükséges
2.2	Pórustömítés / kiegyenlítés (alternatív/opcionális)	CONIFLOOR EP 430 szükség szerint kvarccal töltve 01/03	0,6 – 1,0 keverési arány 1:0,5 - ig	nincs	Simító / sima gumibetét / fogazott spatula / fogazott gumibetét
3	Földelő szalagok 8-10 m-es rácsban, földeléses csatlakozással (opcionális) A vezetőréteg itt nem feltétlenül szükséges, de növeli a vezetőképeséget	Öntapadó részszalag, pl. 3 M, vagy Multitool CONIFLOOR EP 150	0,1 – 0,12	nincs	Földeléses csatlakozás az alapozó glettrétegen (csiszolt) a vezetőréteg alatt. Vezetőképeség mérés a következő réteg előtt!
4	Kemény strukturbevonat, vezetőképes, tömegében vezetőképes, só- és szálmentes	CONIFLOOR EP 433 ESD	0,5 – 0,7 szükség szerint a csúszásmentesség növelésére szilícium-karbid F24 / F22 / F20 hosszáverésével	opcionális 10 – 15 súly-% szilícium-karbid	Fogazott spatula / fogazott gumibetét / fogazott simító / simító / sima gumibetét szilícium-karbiddal. Áthengerlés egy irányban struktúra hengerrel (közepes vagy durva) a szükséges mennyiségtől függően
Rendszer vastagsága		kb. 0,5 – 1,0 mm			
Alépitmény	Az aljzatnak tisztának és stabilnak, repedés- és üregektől mentesnek kell lennie. Általánosságban elmondható, hogy az aljzatokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kialakítani. (lásd még "Általános feldolgozási irányelvek a CONICA bevonatokhoz, a CONICA vízszigeteléshez és a CONICA parkolóházi bevonatrendszerekhez"). Tapadószilárdság $\geq 1,5$ N/mm ² , maximális maradék nedvességtartalom $\leq 4\%$ CM cementes aljzatokon. Különleges óvintézkedéseket kell tenni magasabb maradék nedvességtartalom és hátoldali nedvesség hatása esetén. A felület előkészítése, pl. csiszolás (gyémánt) vagy szemcsezórás, majd seprés és porszívózás kötelező. A fent említett anyagszükségleteket a laboratóriumban gyakorlati körülmények között határozzák meg a műszaki tulajdonságok elérése érdekében. Tekintettel a helyszíni feltételekre és körülményekre, mint a hőmérséklet, felületi érdesség stb., az anyagszükségleti értékek eltérhetnek a megadott értékektől. Ha kétségei vannak, javasoljuk a helyszíni mintafelületek kialakítását.				
Tudnivalók	Az itt nem említett egyéb aljzatokhoz, vagy speciális igényekhez szükség esetén speciális alapozót kell használni, erről érdeklődjön műszaki szolgálatunknál. A részletes feldolgozási utasítások a megfelelő termék adatlapokon találhatóak, vagy kérésre beszerezhetők.				

Alkalmazási területek

- Gyártócsarnokok könnyű és közepes mechanikai terheléssel, száraz és mérsékelten nedves használatnál ESD területeken
- Raktárterületek könnyű mechanikai terheléssel
- Elektronikai és gyógyszeripari gyártóterületek ESD-védelemmel
- Műszaki helyiségek és folyosók ESD-védelemmel
- Falfelületek
- Re-Topping meglévő AS bevonatokon ESD követelményeknél



Rendszer tulajdonságai

- **Jó színtabilitás** (beltér)
- **Nagy színválaszték** RAL színskála szerint
- **Tömegében vezetőképes**, EN 1081 és EN 61340-5-1 (4-1 u. 4-5) szabvány szerint ESD területekhez (vezetőréteggel, vagy a nélkül), só- és szálmentes
- **Vezetőréteg nem feltétlenül szükséges**, rézcsíkok rácsban fektetve
- **Csúszásmentes, strukturált felületek** R9 – R10 (narancsos struktúra)
- **Járható** targoncával, kézikocsival (tömörgumi kerekkel)
- **Mechanikailag kis és közepesen nehéz** terhelhetőségű
- **Higiénikus**, fuga és varratmentes felületek
- **Tűzvédelmi osztály Bfl-s1**



Műszaki adatok külső és belső vizsgálatokból

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	ÉRTÉKEK
Shore-D keménység	DIN ISO 868	80 D 28 nap után
Vegyi ellenállás	EN ISO 2812-1	DIBT teszt vizsgálo folyadékokra 10, 11, 12 és egyebek
Ütésállóság	DIN EN 13813	≤ 4 Nm (IR4)
Kopásállóság (Taber)	ISO 9352, ASTM D 1044	≤ 65 mg
Kopásállóság (BCA)	DIN EN 13813	AR ≤ 1,0
Csúszásmentesség	DGUV szabály 108-003 / DIN 51130	Osztály R9 / R10
Tapadószilárdság	DIN ISO 4624	≥ 1,5 N/mm ² (alépitménytől függően)
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	Bfl-s1
Vezetőképesség	EN 1081 EN 61340-4-1 EN 61340-4-5 EN 61340-4-5	Rg ≤ 10 ⁶ Ω Rg ≤ 10 ⁹ Ω Rs ≤ 3,5 x 10 ⁷ Ω (új ≤ 10 ⁹ Ω) test feszültség < 30 V (legalább < 100 V)

CONICA AG
 Industriestrasse 26
 8207 Schaffhausen/ Schweiz
 Tel. +41 (0)52 644 36 00
 Fax +41 (0)52 644 36 99
info@conica.com
www.conica.com

Az adatlap tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel egyrészt az aljzatok és a környezet sokféleségére, másrészt arra tényre, hogy a termék felhordása és bedolgozása rajtunk kívül áll, a vásárló és/vagy felhasználó nem mentesül azon kötelezettsége alól, hogy a saját felelősségére ellenőrizze a terméket a rendeltetési célra való megfelelésre vonatkozóan. Bármilyen általunk adott szóbeli vagy írásos javaslatunk nem kötelező érvényű, és nem vállalunk érte felelősséget.

Ennek az adatlapnak a megjelenésével a termékkel kapcsolatos összes korábbi információ már nem aktuális. Mivel az adatlapokat rendszeresen frissítjük, a felhasználó felelőssége, hogy az aktuális verziót beszerezze. A regisztrált felhasználók bármikor letölthetik honlapunkról az aktuális adatlapokat. Kérésre szívesen elküldjük Önnek.