

CONIPUR 2S

MADE WITH NIKE GRIND

Kétrétegű, vízáteresztő, többfunkciós rendszer



3 Felső réteg
2 Rugalmas réteg
1 Alapozó

Rendszerfelépítés és anyagfelhasználás

RÉTEG	TERMÉK	FELHASZNÁLÁS (kg/m ²)	BEDOLGOZÁS
1 Tapadóalapozó erősen nedvszívó és porózus aljakokra, szükség esetén két rétegben alkalmazva.	Aszfalt: CONIPUR 70 Beton: CONIPUR 4710 vagy CONIPUR 74	0,15-0,2 0,2-0,3*	Szórópisztoly / Festőhenger * Csak ≤ 4% maradék nedvességtartalom esetén használható. Az anyagmennyiség egy rétegre vonatkozik – a felhasználás az aljzat porozitásától függően változhat.
2 Rugalmas réteg körülbelül 8mm	CONIPUR 6020 Újrahasznosított gumi granulátum (SBR), 1-3mm	1,1 5,25	Fektetőgép 12 mm vastagság esetén kb. 1,7 kg/m ² kötőanyag és 7,9 kg/m ² granulátum szükséges.
3 Felső réteg körülbelül 8mm	CONIPUR 6020 CONIPUR Multisport made with Nike Grind granulátum CONIPUR EPDM granulátum 1-3.5mm	1,5 1,93 5,77	Fektetőgép Az érzékeny színű EPDM granulátumok színeinek megőrzése érdekében az alábbi kötőanyagok használatát javasoljuk: CONIPUR 6080 – magas UV-stabilitású vagy CONIPUR 6090 – alifás, UV-stabil Kérjük, tekintse meg az "EPDM – Kötőanyag típus" című dokumentumot.
4 Fedőbevonat (opcionális)	CONIPUR 2210	0,3	Szórópisztolyos felhordás két rétegben
5 Vonalazás	CONIPUR 8150	20 – 30 g/m	Szórással
Beépítési magasság	körülbelül 16 mm (8+8mm)		
Alapfelület	A felületeknek tisztának, stabilnak, repedésektől és üregektől mentesnek kell lenniük. Általánosságban az aljakat az érvényes szabályozásoknak megfelelően kell előkészíteni. (Lásd: "Általános alkalmazási irányelvek"). Tapadószilárdság: ≥ 1,0 N/mm ² . Maximális maradék nedvességtartalom: ≤ 4% CM cementkötésű aljakok esetén. Különleges óvintézkedéseket kell tenni magasabb maradék nedvességtartalom, valamint talajnedvesség esetén. A felület előkészítése – például gyémántcsiszolóval vagy sörétszóróval (Blastrac), majd sepréssel és porszívózással – kötelező. A fent említett anyagfelhasználási értékeket laboratóriumi körülmények között, gyakorlati tesztekben határoztuk meg a megfelelő műszaki tulajdonságok elérése érdekében. Az adott helyszíni körülmények, például hőmérséklet, felületi érdesség stb., eltéréseket okozhatnak a megadott értékektől. Kétség esetén javasoljuk próba felületek kialakítását a helyszínen.		
Megjegyzés	Más, itt nem említett aljakat vagy speciális követelmények esetén szükség lehet speciális alapozók alkalmazására. Amennyiben ilyen igény felmerül, kérjük, lépjen kapcsolatba műszaki ügyfélszolgálatunkkal. A feldolgozás részletes útmutatásai megtalálhatók a vonatkozó termékadatlapokban, illetve kérésre rendelkezésre állnak.		

Felhasználási területek

- Multifunkciós sportpályák
- Iskolai játszóterek

Rendszertulajdonságok

- Kényelmes
- Izületkímélő / izületstabilizáló
- Biztonságos
- Széles színválaszték

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen/ Svájc
Tel. +41 (0)52 644 36 00
Fax +41 (0)52 644 36 99
info@conica.com
www.conica.com

Ez az információs lap nem kötelező érvényű. Tekintettel a különböző aljzatokra és az egyedi objektumi feltételekre, valamint arra a tényre, hogy a termék alkalmazása és feldolgozása a mi ellenőrzésünkön kívül történik, a vevő és/vagy a felhasználó felelőssége, hogy saját maga ellenőrizze és meggyőződjön arról, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célra. Szóbeli és írásos tanácsaink, valamint tesztleink nem kötelező érvényűek.

A jelen kiadás megjelenésével a rendszerre vonatkozó korábbi információk érvényüket veszítik. Mivel az adatlapokat rendszeresen frissítjük, a felhasználó felelőssége, hogy mindig az aktuális verzió álljon rendelkezésére. Regisztrált felhasználóink bármikor letölthetik az aktuális adatlapokat weboldalunkról, illetve kérésre szívesen elküldjük azokat.