

CONIPUR Mat (F40)

Kompozit habzivacs szőnyeg sportcsarnok burkolatokhoz

Termékleírás

A CONIPUR Mat (F40) egy PUR kötésű rugalmas réteg, amely rugalmas habzivacs gyártásból származó darabolt anyagokból készül,

amit sport- és többcélú csarnokokban rugalmas réteggént helyeznek el a PUR bevonati réteg alá.

Műszaki adatok

Térfogatsúly	minden vastagságnál	kg/m ³	kb. 310 ± 15 %
Húzószilárdság az EN ISO 1798 szerint	minden vastagságnál	kPA	≥ 200
Szakadó nyúlás	minden vastagságnál	%	≥ 40 %
Fektetési hőmérséklet		minimum maximum	15°C 75% rel. páratartalom
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak műszaki előírások alapjául!			

Felhasználási útmutató

A bevonandó alapfelület szilárd, száraz és teherhordó legyen és tapadást gátló anyagoktól, például olajtól, zsírtól, gumikopástól, festékmарadványoktól és hasonlóktól mentesnek kell lennie.

A szőnyeget először ki kell görgetni és méretre vágni. Ezután a ragasztót (CONIPUR 111 ragasztó) egy egész sávra felvisszük a szőnyeg szélességében, és az előzőleg levágott szőnyegdarabot a nedves ragasztóágyba hengereljük. A hosszanti varratokat szoros csatlakozással kell kialakítani.

A szőnyegsáv végeit, valamint a közbenső és toldási darabokat le kell súlyozni. A szőnyeg lerakása után a hőmérséklettől függően kb. 30-60 perc múlva le kell hengerelni a felületet kb. 50 kg súlyú hengerrel.

A CONIPUR 111 feldolgozásának részletei a termék műszaki adatlapjában található.

Ha további kérdése van, műszaki szolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Szállítási forma

Az 1,50 m széles szőnyegek tekercsben kaphatók és általában eldobható raklapokra vannak csomagolva. A leggyakrabban használt szőnyegek méreteit az alábbi táblázat tartalmazza – egyéb vastagságok kérésre.

vastagság mm	szélesség m	tekercs hossza m	kg / tekercs	m ² / tekercs
4	1.5	30	61	45
6	1.5	25	97.7	37.5
12	1.5	18	115	27

Tárolás

A tekercseket száraz helyen kell tárolni.