

CONIPUR PRO CLAY chippings

Téglazúzalék tiszta égetett agyagtéglából

Termékleírás

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalék természetes termék, amely a téglagyártás során keletkezik.

Alkalmazási terület

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalék a **CONIPUR PRO CLAY** kötőanyagunkkal együtt kerül felhasználásra teniszpálya építésénél.

Műszaki adatok

Szemcsenagyság	mm	kb. 2-8
Beépítési sűrűség	kg/m ³	kb. 1'680
Anyagszükséglet	kg/m ²	kb. 38

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak műszaki előírások alapjául!

Felhasználási útmutató

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalékot és a **CONIPUR PRO CLAY** kötőanyagunkat kényszerkeverőgépben kell összekeverni.

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalék száraz legyen.

A kényszerkeverőnek 5 percenként kb. 500 kg téglazúzalékot kell tudnia összekeverni a kötőanyaggal.

Ezután a keveréket speciális fektetőgéppel kell a jól előkészített, száraz, kötetlen alaprétegre bedolgozni.

A kikeményedés sebessége a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától függ.

Tulajdonságok

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalék egy tisztán természetes termék, amely problémamentesen beépíthető ivóvízvédelmi területekre is. A zúzalékot jó vízáteresztő képesség és nagy kopásállóság is jellemzi.

Kiszerezés

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalék 1'000 kg-os bigbag-ben kapható.

Szín

vörös

Tárolás

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalékot száraz, időjárástól védett helyen kell tárolni.

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A **CONIPUR PRO CLAY** chippings zúzalék fiziológiailag ártalmatlan.