

Kötőanyag EPDM színek



kb. RAL		Ajánlás
1001		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
1002		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
1006		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
1012		standard
1014		standard
1015		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
2008		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
3016		standard
3017		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
4003		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
4005		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
5010		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
5012		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
5013		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
5015		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
5018		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
6005		standard
6011		standard
6017		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
6021		standard
6035		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
6037		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
7011		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
7037		standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
7038		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
8024		standard
8025		standard
9004		standard
9010		CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090

standard :
CONIPUR 4020 vagy
CONIPUR 6020

A bemutatott színek kizárólag illusztrációként szolgálnak. A granulátumok tényleges színei eltérhetnek, és nem felelnek meg pontosan a megadott RAL-színeknek.

A fenti információkat **ajánlásként** kell értelmezni, amelyek a saját tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Ezek **nem** minősülnek semmilyen **garanciának**, és tájékoztató jellegűek.



Kötőanyag ➡ EPDM színek

Az EPDM burkolatok sárgulása CONIPUR 4020, CONIPUR 6020

Az EPDM burkolatok EPDM granulátum és 1 komponensű kötőanyag keverékéből készülnek.

A fent megnevezett kötőanyagok aromás anyagok, és **nem** UV-állóak. Ez azt jelenti, hogy napsugárzás hatására sárgák lesznek (elsárgulnak). Ez különösen feltűnő bizonyos granulátum színek esetében: a kék granulátum zöld lesz, a szürke sárgássá válik. A beépítés során a burkolatot érő napsütéstől / simítóvas hőmérsékletétől függően az is lehetséges, hogy a fektetési sávok színben eltérőek lesznek.

Fontos: Ez a vizuális változás semmilyen hatással nincs a burkolat mechanikai tulajdonságaira, minőségére vagy élettartamára.

Az időjárástól és az UV-sugárzás intenzitásától függően a színváltozás általában a telepítést követő első órákban vagy napokban jelentkezik. A mindennapi használat és a természetes időjárás hatására ez a jelenség fokozatosan csökken, mivel a szemcsés felületen található nagyon vékony kötőanyagréteg kopik. Körülbelül 3–6 hónap elteltével a burkolat ismét visszanyeri az EPDM-granulátumok jellegzetes színét.

Zöld, sárga, piros vagy narancssárga felületeknél a kötőanyag esetleges sárgulása szinte láthatatlan a szem számára.

Megjegyzés: Az intenzív UV-sugárzás a kötési fázis során fokozhatja vagy felgyorsíthatja a sárgulási folyamatot.

A sárgulás csökkentése érdekében javasoljuk a nagyrészt fényálló CONIPUR 4080 (kézi beépítés) vagy CONIPUR 6080 (fektetőgépes beépítés) kötőanyag használatát, illetve alifás (UV-álló) kötőanyagainkat: CONIPUR 4090 (kézi beépítés) és CONIPUR 6090 (fektetőgépes beépítés).

Melyik kötőanyag melyik EPDM színhez? Javaslatunk a következő oldalon.

