

# Erősítő háló – beltéri burkolatokhoz

Erősítő háló viszonylag vastag rugalmas rétegek / sportpadlók bevonatának megerősítésére, és burkolatok felújításához (retopping)

## Termékleírás

Fehér PE (poliészter) háló sportcsarnokok burkolatába történő beépítéshez.

## Alkalmazási terület

Az erősítő hálót akkor alkalmazzuk, ha az új sportpadló rugalmas alsó réteg vastagság > 10mm. (CONIPUR 224 (N1), CONIPUR 3380 FL vagy CONIPUR 3340 bevonatainkhoz).

Ha CONIPUR 3340 bevonatot használunk, az erősítő hálót csak 10 mm-nél vastagabb alsó rugalmas réteg esetén kell alkalmazni.

Ezen kívül az erősítő hálót sportpadló felújításánál is használják.

## Műszaki adatok

Súly	DIN 53854	g/m <sup>2</sup>	90 (+/-10%)
Háló lyukmérete		mm	kb. 2.3 x 2.0 mm
Háló vastagsága		mm	kb. 0.42 mm
<b>A fenti adatok irányértékek és nem használhatók műszaki előírások alapjául!</b>			

## Alkalmazási terület

Az erősítő háló első 0,50 méterét ki kell görgetni és CONIPUR 220 vagy CONIPUR 220 FL pórustömítő anyaggal kell rögzíteni, sima élű glettvas segítségével. Ezután a következő 0,50 métert kell kigördíteni és rögzíteni.

A hálót hézagmentesen kell behelyezni, de nem lehetnek átfedékes területek.

Amikor ez a réteg megszilárdult, a 2. réteg CONIPUR 220 vagy CONIPUR 220 FL kerül felhordásra a pórusok teljes lezárására.

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe további információinkat az "Erősítő háló rögzítése" című leírásban.

## Szállítási forma

Tekercsben, 150 méter hosszú, 1.50 méter széles (225m<sup>2</sup>/tekercs)

## Szín

fehér

## Tárolás

A tekercseket száraz helyen kell tárolni.