

Kültéri burkolatokhoz javasolt fogazott lehúzó betétek méretei

A bevonati anyagok szükséges felhasználási mennyiségének eléréséhez javasolt lehúzó betét méretek / gyártók.

Ezek az [ajánlások](#) saját [tapasztalatainkon](#) alapulnak, ezért csak [irányadó értékek](#) lehetnek. Általánosságban elmondható, hogy aszfalt felületen a **gumi-betétek** használatát javasoljuk, mivel ezek nem kopnak aszfalton annyira, mint az alumínium betétek. Ez biztosítja az egyenletes beépítési magasságot. A Frike gumi-betétek rugalmasabbak, mint a Polyplan termékei. A Polyplan gumi-betétek mélyebbek, így ezeknél körülbelül 1 mm-rel kisebb fogméret választható.

A tényleges szükséges méretet csak a helyszínen lehet meghatározni, mivel az időjárási / [éghajlati viszonyok](#), az aljzat [érdessége](#) és a felhordás módja változó, és így befolyásolja a fogyasztást. Ha kétségei vannak, forduljon műszaki osztályunkhoz.

Termék	Felhasználás	Alapfelület	Anyag	Frikel lehúzó gumi-betét (fekete színű) Polyplan termékénél 1 mm-rel kisebb kell (fehér) Hőmérséklet		
				< 20°C	20° - 30°C	> 30°
CONIPUR 208	2.2 kg/m ²	aszfalton	gumi	15 mm *	14 mm *	13 mm *
	2.5 kg/m ²	2-ik réteghez	gumi	16 mm *	15 mm *	14 mm *
	2.2 kg/m ²	aszfalton	alumínium	13 mm **	12 mm **	11 mm **
CONIPUR 210	3.0 kg/m ²	aszfalton	gumi	13 mm *	12 mm *	11 mm *
CONIPUR 2341	3.0 kg/m ²	aszfalton	alumínium	15 mm **	14 mm **	13 mm **
	2.5 kg/m ²	2-ik réteghez	alumínium	10 mm **	9 mm **	8 mm **
CONIPUR 2350	4.0 kg/m ²	aszfalton	stiftes fém lehúzó	8 - 9 mm	7 - 8 mm	6 - 7 mm
CONIPUR 2375	3.0 kg/m ²	felső réteg	alumínium	10 mm **	9 mm **	8 mm **
vagy CONIPUR 2375 FL	2.75 kg/m ²	felső réteg 5 mm	alumínium	13 mm **	12 mm **	11 mm **
CONIPUR 210	3.0 kg/m ²	felső réteg	alumínium	10 mm **	9 mm **	8 mm **
vagy CONIPUR 210 FL	2.2 kg/m ²	felső réteg	alumínium	11 mm **	10 mm **	9 mm **
	2.5 – 3.0 kg/m ²	Retop / felújítás	alumínium	11 – 12 mm ***	9 - 11 mm ***	8 – 9 mm ***
CONIPUR 6300	3.9 kg/m ²	CONIPUR MT	gumi	14 - 16 mm		
	1.5 – 1.6 kg/m ²	CONIPUR MT gran	gumi	7 mm		

* az alépitménytől / az aszfalt porózusságától függően

** a közbelső réteg granulátum szemmagyságától függően

*** a felújítandó régi burkolat felületi érdességétől függően