

VERDÜNNER 32 / THINNER 32

Hígító PUR fedőbevonatokhoz

Termékleírás

A VERDÜNNER 32 egy oldószerkeverék a PUR bázisú fedőbevonatok hígításához.

Alkalmazási terület

A VERDÜNNER 32 alkalmas a CONIPUR 2200, CONIPUR 2210 és CONIPUR 67 fedőlakkok, valamint a CONIPUR 8150 vonalazó festékek hígításához.

Tulajdonságok

A VERDÜNNER 32 keverhető az említett termékekkel, és képes csökkenteni azok viszkozitását.

Erre különösen alacsony hőmérsékleten lehet szükség.

Műszaki adatok

Sűrűség	DIN 51757, 23 °C-on	g/cm ³	kb. 0.97
Viszkozitás	DIN 51562, 23 °C-on	mPas	kb 1
Gyulladáspont	DIN 51755	°C	kb. 42
Forráspont	DIN 53171	°C	140-150
Oldhatóság	vízben	g/l	190
	több szerves oldószerben	g/l	∞
A fenti adatok irányértékek és nem használhatók műszaki előírások alapjául!			

Felhasználási útmutató

A feldolgozandó fedőbevonat vagy vonalazó festék **A** és **B** komponenseit a megfelelő műszaki adatlapon leírt módon **összekeverjük**, és VERDÜNNER 32 hígító hozzáadásával a felhordáshoz szükséges viszkozitásra állítjuk be.

A műszaki adatlapokon feltüntetett oldószermennyiség adagolás **maximális határértékeit** be kell tartani.

Kiszerezés

A VERDÜNNER 32 hígító 5 kg-os kannában kapható.

Tárolás

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, száraz helyen, 5 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolható.

A kannákat óvni kell a közvetlen napsugárzástól és kerülni kell az előírt tárolási hőmérséklet alatti tárolást.

Az anyag felhasználása előtt kérjük, ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A feldolgozás során szükséges védelmi intézkedések, valamint a szállításra és a hulladékkezelésre vonatkozó előírások megtalálhatók a termék biztonsági adatlapjában.