

CONIPUR J base - alépitmény

Szilárd, kemény pálya alépitmény – aszfaltréteg helyettesítő

Felhasználás

Aszfalt alépitményt helyettesítő réteg CONIPUR futópálya rendszer alá vagy játsszóterekhez.

Műszaki adatok

	Termék	Felhasználás	Alkalmazás	Megjegyzés
alapréteg	CONIPUR 326	2.9 kg/m ²		A felhasznált gumiőrletek, gumiszálak valamint a kötőanyag mennyiségei változhatnak, a gumiőrletek minőségétől és típusától függően.
	Újrahasznosított gumigranulátum, 1-4 mm	6.0 kg/m ²	Finisher vagy lehúzó	Ezzel kapcsolatos további információkért forduljon műszaki tanácsadónkhoz.
	Zúzott kavics (kvarc vagy gránit) 2-5 mm	30.0 kg/m ²		A megadott alépitmény vastagságától (</> 35 mm) eltérő vastagságoknál, a mennyiségeket arányosan növelje vagy csökkentse.

Rendszer teljes vastagsága

kb. 35 mm

Előkészítés

A szilárd alépitménynek teljesítenie kell a vonatkozó előírásokat (DIN 18035-7), különös tekintettel a következőkre: simaság, vastagság, teherbíróság és vízáteresztő képesség stb.

Az aljzatot úgy kell előkészíteni, hogy az száraz, teherbíró legyen, mentes legyen a szennyeződésektől, amik gyengítik a tapadást (pl. olaj, zsír, gumicsikok, festékek és egyéb szennyező anyagok), valamint ügyelni kell arra, hogy az aljzatnak ne legyenek könnyen kimozdítható, elválló részei.

A nedvesség szintje nem haladhatja meg a 4% -ot (ellenőrizze CM felszerelés), amely megfelel a maximális 75% -os relatív páratartalom mellett az ASTM F 2170.

Az aljzat minimum hőmérséklete min. 3 C°-kal kell, hogy magasabb legyen a helyszínen lévő harmatpont hőmérséklete felett.

Alkalmazás

Az alépitmény elkészítéséhez keverjük össze a gumi granulátumot, zúzott követ és a CONIPUR 326 kötőanyagot keverőgépben.

A bekevert anyagot egy finisherrel vigyük fel a felületre.
Hagyja burkolatot kikeményedni.

A kikeményedési gyorsasága függ környező hőmérséklettől és páratartalomtól.

CONIPUR J alap helyett aszfalt alapréteg kerül kérjük, forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Megjegyzés

További információkért tekintse meg az anyagok műszaki adatlapját vagy forduljon műszaki tanácsadónkhoz.

Az alkalmazási feltételeket tekintse meg az "Bel- és kültéri sportburkolati rendszerek általános kivitelezési útmutatójában".

A kivitelezés során használandó gépek megtalálhatóak az SMG cég (Vöhringen-Németország) kínálatában, Plano Matic és Mixmatic néven.

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
Suisse

Tel.: + 41 52 644 3600
Fax: + 41 52 644 3699
info@conica.com
www.conica.com

Habár az itt feltüntetett adatok igazak, pontosak és legjobb tudásunk szerint lettek megállapítva, a feltüntetett tanácsok vagy ajánlások semmilyen garanciát nem vonnak maguk után, mivel az anyagok megfelelő felhasználására illetve a kivitelezés minőségére nincs kihatásunk.

Minden CONICA adatlap rendszeresen frissítésre kerül, azonban a legfrissebb beszerzése a felhasználó felelőssége. Regisztrált felhasználók hozzáférhetnek az aktuális adatlapokhoz a honlapunkon. Kérésre nyomtatott példányok is elérhetőek.